



MASTERJET S 500

Monomer PVC-Folie, weiss oder transparent glänzend,
Klebstoff grau oder transparent, permanent, repositionierbar

Eigenschaften	Zielwerte
Dicke (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	0.075 mm (Durchschnittswert)
Abdeckmaterial	beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton, 140 g/m ²
Haftklebstoff	Solvent-Polyacrylat, repositionierbar, permanent haftend, grau und transparent
Klebkraft (FINAT TM 1, auf Glas, nach 24 h, 1 Woche)	16 N/25 mm, 18 N/25 mm (Durchschnittswert)
Reissfestigkeit (DIN EN ISO 527)	längs: min. 16 N/mm ² , quer: min. 16 N/mm ²
Reissdehnung (DIN EN ISO 527)	längs: min. 150%, quer: min. 150%
Verklebungstemperatur	min. +10 °C
Formbeständigkeit (FINAT TM 14)	verklebt auf Glas, in Querrichtung 0.2 mm, in Längsrichtung 0.2 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Seewasserbeständigkeit (DIN 50021)	keine sichtbare Veränderung (eingetaucht 100 h/23 °C)
Lösungsmittel-/Chemikalienbeständigkeit	keine sichtbaren Veränderungen – kurzzeitiges Eintauchen in Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Fette, Kraftstoffe, aliphatischen Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien
Lagerfähigkeit	2 Jahre (in Originalverpackung, bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Haltbarkeit (bei fachgerechter Verarbeitung)	7 Jahre unbedruckt (bei vertikaler Aussenbewitterung, mitteleuropäisches Normalklima)
Anwendungsbereich	für hochbrillante und farbintensive mittelfristige Werbemassnahmen im Aussenbereich auf flachen und leicht gewölbten Untergründen
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klassifizierung B-s1, d0, bei Verklebung auf nicht brennbaren Untergründen. Verklebt auf Stahl, selbst- verlöschend
Druckverfahren	Inkjet mit Latex, Eco-Solvent, Solvent, UV-Tinten

Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen. Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein.

Die Prüfung der Eignung des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck wird empfohlen.
Produktbeschreibung laut Herstellerangaben. Alle Angaben ohne Gewähr.

IGEP A ADOC

Teil der Fischer Papier AG