



MASTERJET S 555 SPIDERLINER

Polymer PVC-Folie, weiss glänzend, Klebstoff grau, permanent, mit Luftkanälen

Eigenschaften	Zielwerte
Dicke (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	0.075 mm (Durchschnittswert)
Abdeckmaterial	beidseitig PE-beschichteter Silikonkarton, 140 g/m ²
Haftklebstoff	Solvent-Polyacrylat, repositionierbar, permanent haftend, grau, mit Mikroluftkanälen
Klebkraft (FINAT TM 1, auf Glas, nach 24 h, 1 Woche)	16 N/25 mm, 18 N/25 mm (Durchschnittswert)
Reissfestigkeit (DIN EN ISO 527)	längs: min. 150%, quer: min. 150%
Verklebungstemperatur	min. +10°C
Formbeständigkeit (FINAT TM 14)	verklebt auf Glas, in Querrichtung 0.2 mm, in Längsrichtung 0.2 mm
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Seewasserbeständigkeit (DIN 50021)	keine sichtbare Veränderung (eingetaucht 100 h / 23°C)
Lösungsmittel-/Chemikalienbeständigkeit	keine sichtbaren Veränderungen – kurzzeitiges Eintauchen in Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Fette, Kraftstoffe, aliphatischen Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien
Lagerfähigkeit	2 Jahre (in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit)
Haltbarkeit (bei fachgerechter Verarbeitung)	7 Jahre unbedruckt (bei vertikaler Aussenbewitterung, mitteleuropäisches Normalklima)
Anwendungsbereich	mittelfristige Werbemassnahmen mit höchster Brillanz und Haltbarkeit im Aussenbereich, ideal für eine schnelle, blasenfreie Verklebung von grossflächigen Werbemassnahmen auf flachen und leicht gewölbten Untergründen
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klassifizierung B-s1, d0, bei Verklebung auf nicht brennbaren Untergründen. Verklebt auf Stahl, selbst-verlöschend
Druckverfahren	Inkjet mit Latex, Eco-Solvent, Solvent, UV-Tinten
Empfehlung, Trocknung der gedruckten Grafiken	vor der Weiterverarbeitung (z.B. laminieren) mindestens 24 Stunden trocknen, Drucke abwickeln oder zumindest die aufgewickelte Folie lockern

Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen. Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Nicht geeignet für die Nassverklebung.

Die Prüfung der Eignung des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck wird empfohlen. Produktbeschreibung laut Herstellerangaben. Alle Angaben ohne Gewähr.

IGEP ADOC

Teil der Fischer Papier AG