

MASTERJET S 555 SPIDERLINER

Film PVC polymère, blanc brillant, adhésif gris, permanent, avec canaux d'air

Propriétés	Valeur cible
Épaisseur (sans papier protecteur ni colle)	0.075 mm (valeur moyenne)
Matériau de revêtement	carton siliconé couché PE sur les deux faces, 140 g/m ²
Adhésif	Polyacrylate à base de solvant, repositionnable, adhérence permanente, gris et transparent
Adhérence (FINAT TM 1, sur verre, après 24 h, 1 semaine)	16 N/25 mm, 18 N/25 mm (valeur moyenne)
Résistance à la déchirure (DIN EN ISO 527)	dans le sens de la longueur : min. 150 %, dans le sens de la largeur : min. 150 %
Température de collage	min. +10 °C
Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14)	collé sur du verre, 0,2 mm dans le sens transversal, 0,2 mm dans le sens longitudinal
Résistance à la température	de -40 °C +90 °C
Résistance à l'eau de mer (DIN 50021)	aucun changement visible (immersion pendant 100 h à 23 °C)
Résistance aux solvants et aux produits chimiques	Aucun changement visible – immersion de courte durée dans l'eau, l'alcool, la plupart des huiles, des graisses, des carburants, des solvants aliphatiques, des acides faibles, des sels et des alcalis
Durée de conservation	2 ans (dans son emballage d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité relative)
Durée de conservation (en cas d'application conforme)	7 ans sans impression (en cas d'exposition verticale aux intempéries, climat normal d'Europe centrale)
Champ d'application	Solutions publicitaires à moyen terme offrant une brillance et une durabilité optimales en extérieur, idéales pour une pose rapide et sans bulles de supports publicitaires de grande taille sur des surfaces planes et légèrement bombées
Comportement au feu (EN 13501-1)	Classification B-s1, d0, en cas d'application sur des supports incombustibles. Collé sur de l'acier, auto-extinguible
Procédé d'impression	Impression jet d'encre avec des encres latex, éco-solvantes, solvantes et UV
Recommandation concernant le séchage des illustrations imprimées	avant toute transformation ultérieure (par exemple, le laminage), laisser sécher pendant au moins 24 heures, dérouler les impressions ou, à défaut, détendre le film enroulé

Après l'impression, il convient de veiller à ce que les encres sèchent correctement afin de ne pas nuire à l'adhérence ultérieure au laminage. Le support à coller doit être exempt de poussière, de graisse ou de toute autre impureté susceptible de nuire à l'adhérence du matériau. Les surfaces fraîchement peintes doivent avoir séché ou durci complètement depuis au moins trois semaines. Ne convient pas à la pose humide.

Il est recommandé de vérifier que le produit est adapté à l'usage prévu. Description du produit selon les indications du fabricant. Toutes les informations sont fournies sans garantie.

IGEP ADOC

Teil der Fischer Papier AG